



FICHA TÉCNICA

GOD MIX Seladora - Base Água

Interior

Características:

Indicada para móveis em geral como: armários embutidos, madeiras decorativas, lambris etc. Fácil aplicação e lixamento, boa secagem, baixíssimo odor, não altera a cor da madeira, ótimo rendimento. Dispensa o uso de thinner.

Acabamento: acetinado

Viscosidade : 100 a 120 KU

Densidade: 1.34

Armazenagem:

Manter o produto com a embalagem fechada, sem danos por ação química, física ou outros agentes, em local coberto, à sombra, seco e ventilado.

Prazo de validade: Verificar o prazo de validade que consta na embalagem do produto.

Recomendações:

Para preservar sua saúde aconselhamos o uso de equipamentos de segurança adequados, como óculos e luvas para o manuseio e a aplicação deste produto.

Preparação da Superfície:

1ª Primeira Pintura: observar se é necessário aplicar massa em buracos ou fissuras na madeira. com a cor próxima da madeira, aguarde tempo de secagem e promova o lixamento com lixas apropriadas, seguindo sempre os veios da madeira. Pode-se iniciar com uma lixa grana 180 depois 240 podendo chegar a grana 280 para deixar a superfície mais lisa. em seguida remova com ar ou com um pano seco resíduos e o pó do lixamento. Deixar limpa, seca e isenta de partículas soltas. Em madeiras que estejam impregnadas com produtos a base de óleo (ex. óleo de linhaça) remova-o com Thinner DN 4280, DN 4288 ou Super Removedor DD 494. Promova um lixamento adequado.



FICHA TÉCNICA

Repintura: Em pinturas em boas condições, lixar com lixa 240 ou 280, remover resíduos de pó e aplicar o verniz. Para pinturas que apresentam fissuras ou partículas soltas, recomendamos remover completamente o acabamento anterior com Removedor.

Preparação do produto:

Pincel ou Boneca: pronto para uso

Pistola: pronto uso

Homogeneizar bem o produto antes de usar

Aplicação:

Pincel, Pistola ou Boneca – aplicar 2 a 3 demãos com lixamento entre as demãos, com lixa 240 ou 280.

OBS. Aplicar o produto com temperatura ambiente entre 10 e 40°C e umidade relativa do ar entre 40 e 80%.

Tempo de Secagem:

Entre as demãos: 1 hora

Completa: 6 horas

Rendimento:

Pincel – 45 m² por galão/demão

Pistola – 22 m² por galão/demão

Boneca - 90 m² por galão/demão

Pode variar de acordo com a preparação da superfície, método e técnicas de aplicação, diluição e absorção da madeira. Considerar nas aplicações à pistola maior perda do produto, devido dispersão do produto durante a aplicação.

Conservação e limpeza:

Para garantir a durabilidade do produto, aguardar 2 semanas para a limpeza da superfície pintada. Limpar com um pano levemente umedecido com água. Para limpeza dos utensílios de pintura utilizar água.

Advertências:



FICHA TÉCNICA

- Não aplicar em móveis de exterior, o contato com a umidade e intemperismo provoca deslocamento do produto.
- Logo depois de aplicado o produto pode apresentar aspecto leitoso, pois se trata de uma emulsão, porém depois de seco sua transparência se torna normal.

PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT - NBR 11702 - TIPO 4.1.2.9